

# LOOM/ЛУМ

ШЕНИЛЛ

## Описание:

Loom — это шенилл с уникальным характером, где ключевым акцентом становится мягкий тканый узор, напоминающий имитацию букв. Рисунок считывается деликатно, добавляя интерьеру графичность и индивидуальность без перегруженности. Loom сочетает тактильный комфорт, визуальную глубину и практичность, оставаясь универсальным решением для современной мебели и коммерческих проектов.

## Способ производства:

Шенилловая нить изготавливается особым способом: в основную гладкую нить вплетаются начесанные пушистые волокна, после чего заготовка крепко скручивается, образуя нитку с плотной ворсистой структурой. Далее из них изготавливают ткань, вплетая шенилловые волокна в нити основы. И чем большее число шенилловых нитей вплетается в полотно, тем плотнее и тяжелее будет материал. Для достижения определённого цвета ткань красится в куске ( лоте ) от 800 до 1200 метров. Поэтому между разными лотами возможен оттенок, что допустимо в производстве крашенной ткани.

## Исключительные свойства:

Плотная ткань не нуждается в подложке, благодаря чему сохраняется мягкость, пластичность и естественную драпировку. Шенилловая нить формирует приятную на ощупь поверхность с лёгким ворсом.

Узор интегрирован в фактуру и воспринимается как часть текстуры — он создаёт лёгкий ритм и глубину, мягко играет со светом и добавляет объём. Ткань универсальна в применении: подходит для мягкой мебели, акцентных изделий и коммерческих проектов, включая HoReCa. Loom сочетает в себе актуальный дизайн, тактильный комфорт и практичность, что делает его привлекательным выбором как для производителей, так и для конечного покупателя.

Ширина ткани - 140 см.

Грамматура - 480 г / м2.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	95 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	>4	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	>5	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	4 4 4	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	>4 >4 >4	ISO 105 X12-2016
Прочность на разрыв Основа Уток	Стандарт: ≥40 N	120 N 110 N	ISO 13937-2:2000
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	5	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	100% Полиэстер



## Данные подтверждены:

1. Протоколом испытаний № 48/СГ-22.07/25 от 22.07.2025 по 21.07.2028

2. Декларацией соответствия ЕАЭС N RU Д-СН. РА07.В.17649/25 от 18.08.2025 по 17.08.2028

## Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
3. Избегать острых объектов.
4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:
  - не гладить,
  - не тереть абразивом,
  - не отбеливать,
  - чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
  - избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
  - профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
  - не стирать и не замачивать,
  - барабанная сушка запрещена.



DOMIART

FABRIC