

SATORU

ВЕЛЮР

Описание:

Satoru — это не кричащая яркость, а спокойная элегантность Его легкая дымка, сложная глубина цвета и мягкий меланжевый эффект рождаются благодаря сочетанию классической и катионной нитей – технологии создающей эффект дорогого, «живого» велюра.

Палитра коллекции построена на спокойных, неброских цветах, раскрытых через сложные оттенки и полутона. Такая ткань легко вписывается в любое пространство, подчеркивая вкус владельца.

Satoru создан не только для эстетики. Он выдерживает ритм жизни: легко очищается, устойчив к ежедневным нагрузкам и дружит с домашними любимцами. Красота здесь не требует жертв — она создана, чтобы оставаться безупречной долгое время.

Satoru идеален для интерьеров где ценят вкус, комфорт и безупречность. Красота, которая не боится времени, прикосновений и жизни.

Способ производства:

Ткань выполнена на традиционной флисовой подложке, обеспечивающей прочность, стабильность формы и удобство в работе при обивке. Густой, высокий и плотный ворс формирует насыщенную поверхность, создавая эффект дорогого, «живого» велюра. Мягкая дымка и насыщенные цвета достигаются благодаря уникальной технологии сочетания классической и катионной нити.

Исключительные свойства:

В коллекции Satoru используется сочетание классической и катионной нити — модифицированного полиэфирного волокна, разработанного для особого способа окрашивания (нити окрашиваются при разных температурах). Такая технология позволяет получить сложную глубину цвета, мягкий двухцветный или меланжевый эффект и выразительную игру оттенков без усложнения производства. Катионная нить также повышает износостойкость материала, снижает накопление статического электричества и делает мебельную ткань более практичной в ежедневном использовании.

Ширина ткани - 140 см.

Грамматура - 440 г / м2.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	100 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	4-5	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	4	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	4 4 4	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	4-5 4-5 4-5	ISO 105 X12-2016
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	5	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	100% Полиэстер




Данные подтверждены:

1. Протоколом испытаний № 47/СГ-22.07/25 от 22.07.2025 по 21.07.2028

2. Декларацией соответствия ЕАЭС N RU Д-СН РА06.В.99243/25 от 13.08.2025 по 11.08.2028

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

- Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
- Избегать острых объектов.
- Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:
 - не гладить,
 - не тереть абразивом,
 - не отбеливать,
 - чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
 - избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
 - профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
 - не стирать и не замачивать,
 - барабанная сушка запрещена.



DOMIART

FABRIC